

## BOLETIM TÉCNICO *INDUTACK*



Promotor de aderência de tintas e termoplásticos para pavimentos de asfalto e concreto impregnados por óleos e outros agregantes superficiais.

<b>Código</b>	<b>MUNSEL</b>
E167	Âmbar

### **Embalagem**

Balde metálico 18L e galão 3,6L

### **Pavimento**

Betuminoso e Concreto.

### **Acabamento**

Brilhante

### **Diluição**

Diluir até 10% se necessário com ANL-117.

### **Transporte e armazenamento**

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

## BOLETIM TÉCNICO INDUTACK

### Manuseio

- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens.
- Boletim Técnico

### Método de preparação e aplicação

- Indicado para aplicação em rodovias e vias urbanas que apresentem baixo grau de contaminação superficial ou leve desagregação.
- Não aplicar esse material quando a umidade relativa estiver acima de 85% e a temperatura ambiente estiver fora da faixa de 10°C – 40 °C.
- Varrer o pavimento e aplicar jato de ar para tirar excesso de poeira;
- Caso necessário, diluir conforme indicado acima;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- Aplicar com trincha, rolo de lã ou revolver;
- Aplicar o material em camada fina;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

### Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Massa Específica g/cm <sup>3</sup>	0,900	0,990
Viscosidade (CF-4) segundos	50	70
*Secagem (0,05mm) minutos	X	30
Rendimento Teórico	20m <sup>2</sup> /L	

\*Tempo estimado com temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site [www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)