

BOLETIM TÉCNICO SPRAYTOP



Termoplástico aplicado por aspersão. De fácil trabalhabilidade, fundem com rapidez, o que proporciona economia de combustível para seu aquecimento e consequente fusão. Proporciona boa ancoragem de esferas, boa aderência, excelente estabilidade térmica e retenção de cor.

Características

- Aplicação por aspersão;
- Alta performance;
- Boa ancoragem de microesferas de vidro e consequente refletorização;
- Boa retenção de cor;
- Excelente resistência à abrasão.

Código	Cor	Coordenadas Cromáticas							
		x	y	x	y	x	y	x	y
AGM115	Branco	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375
AGM116	Amarelo	0,443	0,399	0,545	0,455	0,465	0,535	0,389	0,431

Embalagem

Saco de 25 kg (Embalagem termofundível).

Pavimento

Betuminoso e Concreto

* No pavimento de concreto é necessária a aplicação prévia do promotor de aderência Indutack.

Acabamento

Fosco.

BOLETIM TÉCNICO SPRAYTOP

Método de aplicação

O saco deve ser inserido diretamente na caldeira, visto que a embalagem é termofundível e será incorporada juntamente com o produto.

Utilizar máquinas apropriadas em rodovias e vias urbanas de alto VDM, onde a liberação do tráfego tenha que ser imediata. Manter a temperatura do produto entre 180°C e 200°C.

Execução da sinalização

A sinalização deve ser executada conforme o exigido na norma ABNT/ NBR 15.402 -

Sinalizações horizontais viárias termoplásticas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.

Importante: Após ocorrência de chuva, realizar o teste de umidade residual do pavimento.

Refletorização

Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalização Horizontal Viária – Microesferas de vidro:

- Aspergir na superfície do material: Microesferas de vidro de Tipo IIA ou IIC - 300 a 600 g/m².

Informações técnicas

Ensaios e Requisitos – Conforme DNER 372/2000	Método	Valores Mínimos	Valores Máximos
Teor de ligante, %	NBR 15.482	18	24
Partículas Granulares, %		76	82
Viscosidade Brookfield 20rpm a 180°C Haste 27 (cps)		5.000	8.000
Massa Específica g/cm ³		1,85	2,25
Ponto de amolecimento (°C)		80	110

Rendimento: Espessura 1,5mm	Cálculo	3,0 a 3,5 Kg/m ²
------------------------------------	---------	-----------------------------

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br