

Base Solvente

Interlight Piso



Tinta acrílica à base de solvente, com aspecto emborrachado, recomendada para pintura e repintura de pisos, quadras poliesportivas, calçadas e entre outros.

Transporte e armazenamento

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
Armazene sempre nas embalagens originais;
Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
Consulte a FISPO;
Não reutilizar as embalagens.

Método de preparação da superfície

Repintura: Lixar a superfície removendo todas as partes soltas e retirar o pó usando um pano úmido com água. Aguarde a secagem completa antes da pintura;
Concreto: Aguardar a cura por 30 dias no mínimo e aplicar uma demão de Indutack (Promotor de aderência base solvente);
Cimentado novo, fraco e desagregado: Raspar e ou lixar e aplicar uma demão de Indutack (Promotor de aderência base solvente).;
Cimento queimado: Após a cura aplicar na superfície uma solução de ácido muriático na proporção de 02 partes de água para 01 de ácido e deixar agir por 30 minutos e lave com água limpa. Em seguida lixe a superfície e lave novamente, removendo todas as partes soltas, pó e sujeira. Aguardar a secagem completa e aplicar uma demão de Indutack (Promotor de aderência base solvente);
Concreto usinado: Lixar e lavar toda a superfície a fim de remover por completo toda a nata pulverulenta. Aguardar a secagem completa. Aplicar uma demão de Indutack (Promotor de aderência base solvente).

Método de aplicação

Abrir o balde e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização;
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação - é característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto;
Caso necessário, diluir conforme indicado;
Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
Aplique o material uniformemente por toda a superfície, evitando repasses;
Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Recomendações

Não aplicar em ambientes com temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa maior que 90%;
Trabalhe com a quantidade necessária de produto para aplicação em toda a superfície, evitando retoques.

Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em volume, %	50	-
Espessura úmida	Rendimento teórico	
0,2mm	90m ² por balde	
Massa específica, g/cm ³	1,40	-
Resistência à abrasão, litros	60	-
Tempo de liberação ao tráfego	72 horas	

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

Cores

		
8100L (Branco)	8101L (Amarelo)	8110L (Preto)
		
8130L (Verde)	8140L (Cinza Claro)	8142L (Cinza Médio)
		
8143L (Cinza Escuro)	8153L (Azul Segurança)	8193L (Vermelho Ciclovía)
		
	8118L (Laranja)	

Pavimento

Concreto, asfalto e cimentado

Acabamento

Fosco

Embalagem

Balde de 18 litros, galão de 3,6 litros e quarto de 900ml

Diluição

20% na primeira demão / Até 10% na 2ª demão ou demais com o diluente Indusolve (ANL117), se necessário.

Ferramentas

Rolo de Lã, pincel ou airless

Características

- (i) Secagem rápida;
- (i) Ótima resistência à abrasão;
- (i) Durabilidade;
- (i) Boa retenção de cor;
- (i) Forte aderência ao pavimento;
- (i) Boa flexibilidade.

As informações expressas neste boletim apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC, E-mail ou pelo nosso site.